

KNAUF



4008 (изм.5)

02/2009

4008 КНАУФ-Борд-Финиш

Шпаклёвка гипсовая финишная

4008 КНАУФ-Борд-Финиш

Шпаклёвка гипсовая финишная



Область применения

КНАУФ-Борд-Финиш - сухая смесь на основе гипса для внутренних работ. Предназначена для получения высококачественных, ровных и гладких поверхностей, готовых под окраску и оклейку обоями. Используется для сплошного шпаклевания гипсокартонных листов с одновременной заделкой швов (с использованием армирующей ленты), бетонных поверхностей, для ремонта гипсовых, известково-цементных и цементных штукатурок.

Расход материала

Расход шпаклевки составляет около 1,2 кг/м² при толщине слоя 1 мм. При толщине слоя 2 мм одного мешка (25 кг) достаточно для шпаклевания 10 м² поверхности.

Упаковка и хранение

Упаковка смеси - в бумажных мешках на поддоне.
Мешок 25 кг, на поддоне - 42 мешка.
Хранить в сухом месте.
Срок хранения - 6 месяцев.

Порядок работ

Условия проведения работ

Рабочая температура воздуха и основания не должна быть ниже + 5°C.

Подготовка основания

Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен и т.п.

Бетонные поверхности необходимо предварительно обработать грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт. Швы сборных конструкций должны быть зашпаклеваны.

Сильно впитывающие основания (например, гипсовые) необходимо обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.

Приготовление раствора

Засыпать шпаклевку КНАУФ-Борд-Финиш в воду, из расчета 1 мешок (25 кг) на ~ 15 л воды, выдержать около 5 мин и перемешать до образования однородной массы, не содержащей комков.

Применение

Швы гипсокартонных листов заполнить шпаклевкой КНАУФ-Борд-Финиш. Уложить в швы армиру-

ющую ленту, слегка вдавить. Затем растворную смесь нанести шпателем по всей поверхности слоем толщиной 2-3 мм. После нанесения поверхность загладить.

При необходимости, примерно через 40 минут, можно нанести второй слой толщиной 1-2 мм и также загладить. Для создания более качественной поверхности ее необходимо предварительно увлажнить.

Время нанесения растворной смеси составляет около 30 минут. Затем в течение еще около 90 минут прошпаклеванную поверхность можно обрабатывать.

Шпаклевку КНАУФ-Борд-Финиш можно наносить на гипсокартонные листы с уже заделанными швами. Если швы заделаны шпаклевками на синтетической основе (Джойнтфиллер-супер, Финишпаста), то необходимо предварительно загрунтовать поверхность грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.

Емкости и инструменты после окончания работ необходимо сразу промыть.

☎ (495) 937-9595/562-0113

▶ www.knauf-msk.ru

@ infomarket@knauf-msk.ru

Заявляемые конструктивные, прочностные и строительно-физические качества комплектованных систем КНАУФ могут быть обеспечены только в случае применения в качестве составляющих элементов продуктов КНАУФ или одобренных комплектующих других производителей.

ООО "КНАУФ-Маркетинг Красноярск", 143400, Моск. обл., г. Красноярск, ул. Центральная, 139

BRDFIN/RUS/RU/02.09/KMK/R

Наряду с предписаниями настоящего документа исполнитель обязан придерживаться общепризнанных принципов строительной техники, соответствующих норм и правил работ. Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. За дополнительной консультацией следует обращаться в Технические службы КНАУФ.