

**KNAUF**



4003 (изм.8)

01/2009

## 4003 КНАУФ-Фюльшпахтель-Ауссен

Шпаклёвка цементная ремонтная

# 4003 КНАУФ-Фюльшпахтель-Ауссен

Шпаклёвка цементная ремонтная



## Область применения

КНАУФ-Фюльшпахтель-Ауссен - цементосодержащий порошкообразный материал белого цвета, для наружных и внутренних работ. Применяется для ремонта штукатурки, панелей, стеновой кладки и т.п., а также для заделки трещин, заполнения отверстий, расшивки швов видимой поверхности кладки и стеклянных блоков. Готова к использованию после затворения водой.

## Расход материала

Расход зависит от вида выполняемой работы.

## Упаковка и хранение

Упаковка смеси - в мешках на поддоне.  
Мешок 5 кг, на поддоне - 200 мешков.  
Мешки хранить в сухом месте на поддонах.  
Срок хранения - 12 месяцев.

## Технические характеристики

Температура применения:	от +5°C до +30°C
Время переработки:	3 часа
Время сушки:	около 24 часов
Окончательная прочность:	через 7 дней

## Подготовка поверхности

Несущая основа должна быть прочной. Перед началом работ поверхность очистить от пыли, грязи и отслаивающихся элементов.

## Приготовление раствора

Засыпать 1 кг сухой смеси в ёмкость с примерно 0,3 л холодной воды, перемешать до образования однородной массы, не содержащей комков. Выдержать примерно в течение 5 мин и еще раз перемешать. Время использования готового раствора - около 3 часов.

## Порядок работ

Работы производить при температуре не ниже +5°C.

Шпаклёвка наносится с помощью шпателя или мастерка. На небольших участках (сколы, дефекты штукатурки) толщина слоя может достигать нескольких сантиметров.

По окончании схватывания поверхность заглаживать влажной губкой

Наносить краску или другие покрытия, а также устанавливать дюбеля или иные несущие элементы рекомендуется только после высыхания.

Инструменты по окончании работ сразу вымыть.

Необходимо учесть, что данный материал содержит цемент, поэтому нельзя допускать его попадания в глаза.

В случае попадания немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

☎ (495) 937-9595/562-0113

▶ [www.knauf-msk.ru](http://www.knauf-msk.ru)

@ [infomarket@knauf-msk.ru](mailto:infomarket@knauf-msk.ru)

Заявляемые конструктивные, прочностные и строительно-физические качества комплектных систем КНАУФ могут быть обеспечены только в случае применения в качестве составляющих элементов продуктов КНАУФ или одобренных комплектующих других производителей.

ООО "КНАУФ-Маркетинг Красногорск", 143400, Моск. обл., г. Красногорск, ул. Центральная, 139

FUSAUS/RUS/RU/01.09/KMK/R

Наряду с предписаниями настоящего документа исполнитель обязан придерживаться общепризнанных принципов строительной техники, соответствующих норм и правил работ. Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. За дополнительной консультацией следует обращаться в Технические службы КНАУФ.