



0611 (изм.0)

10/2010

0611 КНАУФ-Ротбанд-Грунд

Грунтовка для штукатурки Ротбанд

Область применения

КНАУФ-Ротбанд-Грунд - готовая к применению не содержащая растворителей полимерная эмульсия с пигментом красного цвета.

Предназначена для обработки впитывающих влагу поверхностей (газо- и пенобетон, керамический и силикатный кирпич и т.п.) перед нанесением штукатурки КНАУФ-Ротбанд и других гипсовых штукатурок.

Эффективно регулирует впитывающую способность обрабатываемого основания и способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых штукатурок при последующем их нанесении.

Подходит для грунтования бетонных оснований перед заливкой гипсовых самовыравнивающихся стяжек КНАУФ (Боден-15, Боден-25, Боден-30).

Используется для внутренних работ.

Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

Расход материалов

Расход грунтовки составляет около 400 г на 1 м² поверхности.

Упаковка

Упаковка в ведрах на поддоне.
Ведро 10 кг, на поддоне 33 ведра.
Ведро 15 кг, на поддоне 24 ведра.

Порядок работ

Подготовка поверхности основания

Все основания должны быть несущими, жесткими, сухими, прочными, очищенными от пыли и отслаивающихся частиц. Температура основания и воздуха до окончания полного высыхания должна быть не ниже +5°C и не выше +25°C.

Применение

Грунтовка КНАУФ-Ротбанд-Грунд готова к применению без разбавления водой. Непосредственно перед проведением работ рекомендуется перемешать грунтовочный состав, затем, при помощи валика, щетки или кисти, нанести на обрабатываемую поверхность. Последующие работы по нанесению штукатурного раствора возможны только после полного высыхания загрунтованной поверхности (не ранее 6 часов).

Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом последующих работ

Хранение

Хранить при температуре от +5°C до +25°C. Не допускать замерзания и перегрева. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев.

должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли.

Рекомендации

- Рабочие инструменты после окончания работ сразу же вымыть водой.
- Загрязнения, возникшие в результате нанесения грунтовки удалить водой, пока они еще свежие. Не давать засохнуть на коже. Смыть водой с мылом.
- Засохшие загрязнения можно постепенно размягчить и удалить растворителем для синтетической смолы или средством для удаления дисперсионных красок.
- При разбрызгивании защищать глаза. При попадании в глаза промывать водой длительное время. При возникновении последствий обратиться к врачу.