



4015 (изм.2)

06/2010

4015 КНАУФ-Мульти-Финиш

Шпаклёвка гипсовая финишная

Область применения

КНАУФ-Мульти-Финиш - сухая шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего со специальными добавками. Модифицирована с использованием синтетических материалов.

Применяется для внутренних работ.

Предназначена для шпаклевания шероховатых и неровных оснований, стыков железобетонных плит, для нанесения тонкого слоя шпаклевки на ровные основания из бетона, гипсокартонных листов и штукатурок. КНАУФ-Мульти-Финиш пригодна для выполнения высококачественных

поверхностей под покраску, обои и другие декоративные покрытия.

- затворяется без образования комочков;
- большой выход материала;
- выводится на ноль;
- эластичная.

Расход материала

На 1 м² поверхности при толщине слоя 1 мм расходуется ~ 1 кг сухой смеси.

Упаковка

Упаковка смеси - в бумажных мешках на поддоне. Мешок 25 кг, на поддоне 40 мешков.

Хранение

Мешки с сухой смесью хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков и пакетов пересыпать в целые и использовать в первую очередь.

Срок хранения в неповрежденной упаковке - 6 месяцев.

Порядок работ

Условия проведения работ

Рабочая температура воздуха и основания не должна быть ниже + 5°C.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, твердым и чистым, бетонные основания должны быть сухими и очищенными от опалубочной смазки.

Гладкие бетонные основания необходимо предварительно обработать грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт.

Поверхности гипсокартонных листов обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Путцгрунд, штукатурные основания и гипсоволокнистые листы грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.

Приготовление раствора

Засыпать сухую смесь КНАУФ-Мульти-Финиш в емкость с чистой водой до уровня чуть ниже воды (примерно 18 л воды на мешок 25 кг) и перемешать до однородной массы консистенции сметаны, используя при этом работающий на малых оборотах миксер.

Не допускается добавление в шпаклевочную смесь других материалов. Продолжительность сохранения рабочих свойств раствора шпаклевки до начала загустевания - не менее 30 минут. Загустевший раствор шпаклевки не использовать, добавление воды и перемешивание не обеспечивает восстановление его рабочих свойств.

Применение

При сплошном шпаклевании плоских бетонных поверхностей шпаклевочный раствор нанести и разровнять с помощью широкого шпателя, правила или швейцарского сокола. Через 50 минут заглаживать.

Оборудование и инструменты сразу после работы вымыть водой.

Грязные емкости и инструменты сокращают время работы со шпаклевкой.

При работе на большой площади рекомендуется применять штукатурную машину, например, ПФТ РИТМО, используя шпаклёвку КНАУФ-Мульти-Финиш-М.